



HOJA TÉCNICA

REF: **71.020**

ANTISONORA NEGRA "CINCO AROS"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Pintura que reduce considerablemente los ruidos provocados por motores, máquinas, aparatos y vehículos, al amortiguar en gran manera las vibraciones y absorber el sonido que producen.

CAMPO DE APLICACIÓN

En equipos, vehículos, instalaciones industriales, maquinaria y aparatos diversos. Muy indicado también para el pintado de bajos de coches y carrocerías de vehículos a los que, aparte de la insonoración, preserva de la oxidación, al tratarse de un producto muy resistente a la humedad. Puede aplicarse también a paredes, puertas y techos metálicos, en locales donde se desee evitar o disminuir los ruidos.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros

CARACTERÍSTICAS

Color: Negro

Peso específico: 1,060 g/cm³ a 20°C

Tiempo de endurecimiento: 24 horas

Estabilidad a 20°C: más de 1 año en envase sin abrir



HOJA TÉCNICA

REF: **71.020**

ANTISONORA NEGRA "CINCO AROS"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

Punto de inflamación: > 21 °C

Rendimiento: 2 m²/litro

Tiempo de secado a la estufa: 1 hora a 90-100 °C

Tiempo de secado al tacto: 12 horas

Contenido sólido: 58 %

Viscosidad de suministro: pastoso

MODO DE EMPLEO

Se aplica a pistola, brocha o espátula.

ón a brocha. Dilución Para aplicar a pistola debe diluirse algo con **20.125 Mon Lac Diluyente**.

Para una aplicación a pistola se recomienda una boquilla de diámetro 5-7 mm a una presión de 5-7 atmósferas.

Previamente la superficie deberá estar bien limpia y seca para obtener la máxima adherencia.

En casos extremos de corrosión y para obtener la máxima durabilidad, puede aplicarse, como capa de fondo, **53.100 Minio de Plomo Electrolítico "Cinco Aros"**.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Proporciona un acabado: mate.

Adherencia: muy buena sobre hierro y metales ligeros.

Dureza Persoz: 25 seg.

Elasticidad: muy buena.



HOJA TÉCNICA

REF: **71.020**

ANTISONORA NEGRA "CINCO AROS"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

Muy buena resistencia al agua y a la corrosión, siempre que la aplicación se haya verificado con espesores de pintura adecuados.

OBSERVACIONES

A temperaturas superiores a 120°C el material se reblandece.